



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Vand Euxit Grout

استاندارد مرجع
ASTM C881

کد کالا
۷۰۳

گروت اپوکسی

سه جزئی

Three Compound Epoxy Grout



روش مصرف

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هرگونه ذرات سست ، گردوغبار، مواد نفتی و روغنی بوده و ترجیحاً کاملاً خشک باشد. جهت آماده سازی ملات ابتدا باید جزء (C) ماسه دانه بندی شده را با جزء A مخلوط نموده و سپس مخلوط حاصل با جزء B ترکیب شود تا زمانیکه مخلوطی با رنگ همگن بdst آید. در صورت درخواست مصرف کننده جزء C در کارخانه به جزء A اضافه و ترکیب بصورت دو جزئی عرضه می شود. قبل از اجرا بر روی سطوح بتی، استفاده از پرایمر رقيق شده یا Vand Euxit 220 توصیه می شود. ملات اپوکسی آماده بوسیله کاردک و ماله اجرا می گردد.

Vand Euxit Grout ترکیبی از رزین های پایه اپوکسی و بدون حلال با خاصیت تیکسوتروپیک و سنگدانه های سیلیسی می باشد. این گروت چندمنظوره با چسبندگی بالا ویژه گروت ریزی، ترمیم و تعمیرات سازه ای سطوح بتی طراحی شده است.

موارد مصرف

- اجرای صفحه ستون ها
- ترمیم سطوح دچار کرمو شدگی تمامی سازه ها و المان های بتی
- ترمیم شکستگی و پریدگی لبه ها
- ترمیم صدمات واردہ بر کانال ها و سازه های آبگیر
- تعمیرات عرشه بتی پل ها و قطعات پیش ساخته بتی
- پر نمودن حفره های میان بولت ها
- اصلاح و سطحیح ناهمواری های قالب بندی
- اتصال قطعات بتی سخت شده به یکدیگر

خواص ویژه

- دارای خواص ویژه زیر می باشد :
- از مقاومت مکانیکی بالایی برخوردار است.
- چسبندگی خوبی به کلیه سطوح دارد.
- بدون عارضه انقباض سخت می شود و به مقاومت می رسد.
- پس از سخت شدن تقریباً همنگ بتن می شود.
- در برابر بسیاری از آلاینده های صنعتی مقاوم است.

تذکر مهم

Vand Euxit Grout پس از سخت شدن هیچ حلالی نداشته و وسایل کار باید در اسرع وقت تمیز گردد. زمان گیرش وابستگی زیادی به دمای محیط داشته و با گرم شدن هوا گیرش آن تسریع می گردد.

مشخصات فنی

مدت زمان کارپذیری پس از اختلاط:

دما_ی ۱۰°C ۱۵۰ دقیقه

دما_ی ۲۰°C ۹۰ دقیقه

دما_ی ۳۰°C ۴۵ دقیقه

مدت زمان گیرش نهایی (در ۲۴°C): ۲۰ ساعت

مدت زمان رسیدن به مقاومت نهایی (در ۳۰°C): ۷ روز

مقاومت فشاری: ۹۰ N/mm²

چسبندگی به فولاد: ۱۵ N/mm²

چسبندگی به بتن: در حد گسیختگی بتن

شکل ظاهری: جزء A، مایع بی رنگ، ۲ کیلوگرم(رزین)

جزء B، مایع بی رنگ، ۱ کیلوگرم (هاردنر)

جزء C، پودر سفید رنگ، ۱۲ کیلوگرم (ماسه سیلیسی دانه بندی شده)

رنگ پس از سخت شدن: خاکستری

پایه شیمیایی: رزین اپوکسی و فیلرهای ویژه

وزن مخصوص: ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب

ویسکوزیته: تیگروتروپی (Thixotropy)

حداقل دما در زمان اجرا: دما_ی +۸ درجه سانتیگراد

مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا دو سال

بسته بندی: در ست های ۱۵ کیلوگرمی (A+B+C)

درصد اختلاط: نسبت وزنی و حجمی

$$A+B+C=2:1:12$$

