



وند شیمی ساختمان
تولید و عرضه کننده مواد شیمیایی ساختمان

Vand Expand-R

استاندارد مرجع

ASTM C1107 - ASTM C827


ASTM C939 - ASTM C109

کد کالا
۲۴۰۱

گروت منبسط شونده (آر)

آماده به مصرف

Ready Mix Grout



- تولید حرارت کم در زمان دادن و اکنش (واکنش گرمایی کم)
- قابلیت اجرا تا ضخامت ۱۰ سانتیمتر
- استفاده آسان

گروت آماده مصرف پایه سیمانی ترکیبی از روان کننده کاهش دهنده آب، منبسط شونده، سنگدانه های سیلیسی و سایر افزودنی ها می باشد که در دو مرحله منبسط می شود و انقباض و کاهش حجمی را که معمولاً با دوغاب های سیمانی همراه می باشد را خنثی می کند.

مقدار مصرف

به طور متوسط ۲/۲ کیلوگرم پودر برای تهیه یک لیتر ملات کافی است. معمولاً ۳/۵ تا ۳/۵ لیتر آب و در دمای بالاتر ۳/۷۵ لیتر آب برای هر ۲۵ کیلوگرم پودر مصرف می شود.

موارد مصرف

- گروت ریزی زیر صفحه ستون ها (Base Plate)
- زیر ریل جرثقیل ها و دکل های برق
- اجرای فونداسیون ماشین آلات سنگین و صنعتی
- ستون های پیش ساخته
- اسکله های بتی
- تزریق داخل قلاف کابل های تنیده
- پر کردن حفرات، شکاف ها و گودال ها
- سیستم انکورینگ و بلت

روش مصرف

توصیه می گردد سطوح بتی تمیز، عاری از چربی، روغن، سیمان و ذرات سست چسبنده و سطوح فلزی (آهنی و فولادی) نیز فاقد گرد و غبار، چربی و روغن باشند. بهتر است سطوح جاذب آب قبل از مرطوب و اشباع گردد (SSD).

Vand Expand-R ، در محدوده دمایی بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد کاربرد دارد. چنانچه مواد فوق در دمایی پایین تر از دمای توصیه شده مصرف شوند، سرعت سخت شدن ملات کند می گردد. برای تهیه ملات، آب را به پودر اضافه کرده و به آرامی بهم بزنید تا خمیری صاف و همگن بدست آید. ملات را بالا فاصله پس از ساخت مصرف نمایید. ابزار و وسایل کار را پس از اتمام کار سریعاً با آب بشویید. سطوح در معرض محیط را توسط مواد کیورینگ عمل آوری نمایید.

خواص ویژه

- دارای خواص زیر می باشد :
- روانی مناسب
- قادر جداشده
- قابلیت پمپ آسان
- مقاوم در برابر سیکل های انبساط و انقباض

شكل ظاهری: پودر خاکستری رنگ

پایه شیمیابی: مواد افزودنی و سیمانی و سنگدانه های سیلیسی

وزن مخصوص: 2200 Kg/m^3

شرایط نگهداری: در محیط خشک و بدون فشار

مدت نگهداری: در شرایط ایدهآل ۳ ماه

بسته بندی: کيسه های ۲۵ کیلوگرمی

ویژگی زیست محیطی: دوستدار محیط زیست

مقاومت فشاری ۲۸ روزه: $60-50 \text{ N/mm}^2$

انبساط ۲۵ روزه: $0/50 - 0/25 \text{ درصد}$

Vand Expand-R ، حاوی سیمان تازه می باشد لذا از قرار دادن

آن در محیط های تحت فشار و رطوبت اجتناب نمایید.

هر کيسه ۲۵ کیلوگرمی حدودا برای اجرای یک صفحه ستون با ابعاد

$0/5 \times 0/5 \text{ متر}$ و به ضخامت ۴ سانتیمتر کافی می باشد.

